

TECHNISCHES DATENBLATT



1403BV // BIOWORKER

MATERIAL / TRÄGER: Baumwolle, rohweiß
 BESCHICHTUNG: Rindvollleder, braun
 GRÖSSE: 10
 VERPACKUNGSEINHEIT: 120 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388 TÜV/GS



BESCHREIBUNG:

NITRAS BIOWORKER, Rindvolllederhandschuhe, vegetabil gegerbtes Leder, weißer Rücken und Segeltuchstulpe, Doppelnähte, Innenhandfutter, TÜV/GS geprüft

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Rindvollleder	Braun
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Rindvollleder	Braun
HANDRÜCKEN	Baumwolle	Rohweiß
KNÖCHELSCHUTZ	Rindvollleder	Braun
FINGERSPITZEN	Rindvollleder	Braun
STULPE / STRICKBUND	Segeltuch	Rohweiß

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420
PH-WERT	Erfüllt	> 3,5 < 9,5	EN420
CHROM VI-GEHALT	Erfüllt	< 3 mg/kg	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	1	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	3	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 1403BV // BIOWORKER

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: TÜV Rheinland LGA Products GmbH (0197)
Tillystr. 2
90431 Nürnberg
GERMANY

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. BP 60026610 0001 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**

Schnittfestigkeit (0-5) **B**


Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**

Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



3 1 2 3
A B C D

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH