

TECHNISCHES DATENBLATT



1603W // WINTER BLOCKER

MATERIAL / TRÄGER: Baumwolle, neongelb
 BESCHICHTUNG: Latex, blau
 GRÖSSEN: 8-11
 VERPACKUNGSEINHEIT: 72 Paar
 ZERTIFIZIERUNG: EN388 EN511



GRÖSSE: 8 9 10 11
 FARBE SAUM:    

BESCHREIBUNG:

NITRAS WINTER BLOCKER, nahtloser Terry-Schlingenhandschuh, gelbe Signalfarbe mit blauer Latexbeschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, aufgeraut für maximalen Grip

MATERIAL:

	MATERIAL	FARBE
HANDINNENFLÄCHE	Latex auf Baumwolle	Blau
ZEIGEFINGER UND DAUMEN	Latex auf Baumwolle	Blau
HANDRÜCKEN	Baumwolle	Neongelb
KNÖCHELSCHUTZ	-	-
FINGERSPITZEN	Latex auf Baumwolle	Blau
STULPE / STRICKBUND	Baumwolle	Neongelb

TECHNISCHE SPEZIFIKATION:

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
FINGERFERTIGKEIT	LS 5 erfüllt	LS 1 bis LS 5	EN420

EIGENSCHAFTEN	SCHUTZGRAD	ANFORDERUNG	NORM
ABRIEBFESTIGKEIT Niedrigster Wert für Klassifizierung	2	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 100 Zyklen LS 2 $\geq$ 500 Zyklen LS 3 $\geq$ 2000 Zyklen LS 4 $\geq$ 8000 Zyklen	EN388
SCHNITTFESTIGKEIT	2	LS 0 bis LS 5 LS 1 = 1,2-2,4 LS 2 = 2,5-5,0 LS 3 = 5,1-9,9 LS 4 = 10,0-19,9 LS 5 $\geq$ 20	EN388
WEITERREISSFESTIGKEIT	4	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 10N LS 2 $\geq$ 25N LS 3 $\geq$ 50N LS 4 $\geq$ 75N	EN388
DURCHSTICHFESTIGKEIT Niedrigste Höchstkraft für Klassifizierung	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 $\geq$ 20N LS 2 $\geq$ 60N LS 3 $\geq$ 100N LS 4 $\geq$ 150N	EN388
KONVEKTIVE KÄLTE	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 = $0,10 \leq \text{ITR} < 0,15$ LS 2 = $0,15 < \text{ITR} < 0,22$ LS 3 = $0,22 < \text{ITR} < 0,3$ LS 4 = $0,3 < \text{ITR}$	EN511
KONTAKTKÄLTE	1	LS 0 bis LS 4 LS 1 = $0,025 \leq R < 0,050$ LS 2 = $0,050 < R < 0,100$ LS 3 = $0,100 < R < 0,150$ LS 4 = $0,150 < R$	EN511
WASSERDICHTHEIT	X	LS 0 bis LS 1	EN511

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

AS Arbeitsschutz GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 11
50181 Bedburg
GERMANY

erklärt hiermit, dass die nachstehend beschriebene persönliche Schutzausrüstung (PSA):

ARTIKEL: 1603W // WINTER BLOCKER

übereinstimmt mit den Bestimmungen der Richtlinie 89/686/EWG und mit den europäischen, harmonisierten Normen EN420, EN388, EN511 und identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der von dem akkreditierten Prüfinstitut:

TESTINSTITUT: CTC - CENTRE TECHNIQUE CUIR CHAUSSURE MAROQUINERIE (0075)
Parc Scientifique Tony Ganier
4, rue Hermann Frenkel
69367 Cedex 07
FRANCE

ausgestellten EG-Baumusterprüfbescheinigung Nr. 0075/787/162/07/11/0349 war.

EN420

Allgemeine Anforderungen



EN388

Abriebfestigkeit (0-4) **A**

Schnittfestigkeit (0-5) **B**

Weiterreissfestigkeit (0-4) **C**

Durchstichfestigkeit (0-4) **D**



2 2 4 1
A B C D

EN511

Konvektive Kälte (0-4) **A**


Kontaktkälte (0-4) **B**

Wasserdichtheit (0-1) **C**



1 1 X
A B C

Bedburg, 20.10.2014



JENS THOME
GESCHÄFTSFÜHRER // MANAGING DIRECTOR
AS ARBEITSSCHUTZ GMBH